

Perlit®

Barras macizas - Sección redonda

Barras macizas | Barras perforadas | Cuadrado
Fundición gris | Fundición aleada | Fundición nodular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: fundición perlítica laminar FG 25/30 y fundición nodular FGE 42/12, FGE 50/65.
- El material férreo en que se suministran estos materiales está homologado por TÜV-SÜD WEST según AD-MERKBLATT WO/TDR 100.
- Durezas: FG/25/30 180 230HB; FGE-42/12-50/65 160 ±230HB.
- Medidas: estos redondos llevan incorporado un excelente mecanizado de 2 mm de media, con una longitud de 600 mm ±10 mm.
- Presentación: totalmente mecanizadas, recubiertas de barniz antióxido STICK-PERLITA-FG25-3 y punto de torno en su extremo.

MEDIDAS STANDARD

ø mm	Peso kg *	ø mm	Peso kg *	ø mm	Peso kg *
45	7	195	132	345	418
50	9	200	143	350	431
55	11	205	150	355	444
60	13	210	156	360	459
65	15	215	164	365	473
70	17	220	173	370	489
75	20	225	180	375	501
80	23	230	190	380	512
85	25	235	197	385	526
90	29	240	204	390	539
95	32	245	213	395	552
100	35	250	222	400	565
105	38	255	230	405	578
110	43	260	238	410	590
115	46	265	243	415	605
120	50	270	248	420	620
125	54	275	259	425	630
130	59	280	269	430	640
135	64	285	279	435	662
140	69	290	288	440	677
145	73	295	302	445	692
150	79	300	315	450	700
155	85	305	328	475	780
160	91	310	340	500	860
165	96	315	349	525	940
170	102	320	358	550	1.020
175	110	325	369	575	1.129
180	115	330	380	600	1.238
185	121	335	392	625	1.346
190	129	340	404	650	1.435

(*) Pesos aproximados para barras de 600 mm.
Otras dimensiones por encargo

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida
- > Entrega inmediata



ATENCIÓN PERSONALIZADA de 8:00 h a 18:00 h
Tel. 93 573 10 03 | 93 573 50 80 | www.gruposchroder.com