

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROPIEDADES:

- Dureza capa cromo: 850 HV mín.
- Espesor cromo duro: mín. 20 micras.
- Rugosidad superficial: 0,10 - 0,25 micras.
- Tolerancia: ISO f-7
- Límite elástico: 635 - 765 N/mm² s/ø
- Carga de rotura: 880 - 1180 N/mm² s/ø
- Alargamiento: 10-14 %
- Resistencia corrosión: 40 h. (s/norma ASTM B 287).
- Evaluación mín: ISO 4540: rating 8.

COMPOSICIÓN %:

- C: 0,38 - 0,45
- Mn: 0,60 - 0,90
- Si: 0,15 - 0,40
- Cr: 0,90 - 1,20
- Mo: 0,15 - 0,25
- P y S: 0,035 máx.

Vaslatop[®] Calidad F-125 (42CrMo4)

Barra de acero bonificada y cromada
Tolerancia ISO f - 7
Espesor del cromo duro 20 micras

Stock permanente
Cortamos a medida
Entrega inmediata

MEDIDAS EN STOCK

Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro
20	2,47	50	15,40
25	3,85	60	22,18
30	5,55	70	30,19
35	7,55	80	39,43
40	9,86	90	49,91
45	12,47	100	61,62