

Vaslatop®

Calidad F-125 (42CrMo4)

Barra de acero bonificada y cromada | Tolerancia ISO f - 7
Espesor del cromo duro 20 micras mínimo
Certificados fábrica EN10204 3.1

hidráulica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROPIEDADES:

- Dureza capa cromo: 850 HV mín.
- Espesor cromo duro: mín. 20 micras. (μ)
- Rugosidad superficial: 0,10 - 0,25 micras. (μ)
- Tolerancia: ISO f-7
- Límite elástico: 635 - 765 N/mm² s/ø
- Carga de rotura: 880 - 1180 N/mm² s/ø
- Alargamiento: 10-14 %
- Resistencia corrosión: 40 h. (s/norma ASTM B 287).
- Evaluación mín: ISO 4540: rating 8.

COMPOSICIÓN %:

- C: 0,38 - 0,45
- Mn: 0,60 - 0,90
- Si: 0,15 - 0,40
- Cr: 0,90 - 1,20
- Mo: 0,15 - 0,25
- P y S: 0,035 máx.

MEDIDAS EN STOCK*

Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro
18	2	65	26,03
20	2,47	70	30,19
22	2,98	75	34,66
25	3,85	80	39,43
28	4,83	85	44,20
30	5,55	90	49,91
35	7,55	100	61,62
40	9,86	110	74,60
45	12,47	120	88,80
50	15,40	125	96,30
55	18,64	130	104
60	22,18	150	139

(*) Otras medidas s/demanda

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida $\varnothing \geq 20$ mm.
- > Entrega inmediata